



I-NAI\_SG225\_SODIUMIODIDE @ 400.00K  
Thermal cross sections




I-NAI\_SG225\_SODIUMIODIDE @ 400.00K  
Thermal mubar




I-NAI\_SG225\_SODIUMIODIDE @ 400.00K


Thermal ebar




I-NAI\_SG225\_SODIUMIODIDE @ 400.00K  
thermal inelastic




I-NAI\_SG225\_SODIUMIODIDE @ 400.00K  
thermal inelastic




I-NAI\_SG225\_SODIUMIODIDE @ 400.00K  
thermal inelastic



I-NAI\_SG225\_SODIUMIODIDE @ 400.00K  
thermal inelastic




I-NAI\_SG225\_SODIUMIODIDE @ 400.00K  
thermal inelastic for e= 1.012E-09 MeV







I-NAI\_SG225\_SODIUMIODIDE @ 400.00K  
thermal inelastic for e= 1.417E-08 MeV



I-NAI\_SG225\_SODIUMIODIDE @ 400.00K  
thermal inelastic for e= 9.000E-08 MeV



I-NAI\_SG225\_SODIUMIODIDE @ 400.00K  
thermal inelastic for e= 5.033E-07 MeV



I-NAI\_SG225\_SODIUMIODIDE @ 400.00K  
thermal inelastic for e= 4.070E-06 MeV

