




Y-Y3AL5O12_SG230_YTTRIUMALUMINIUMGARNET @ 2500.00K
Thermal cross sections




Y-Y3AL5O12_SG230_YTTRIUMALUMINIUMGARNET @ 2500.00K
Thermal mubar




Y-Y3AL5O12_SG230_YTTRIUMALUMINIUMGARNET @ 2500.00K
Thermal ebar




Y-Y3AL5O12_SG230_YTTRIUMALUMINIUMGARNET @ 2500.00K
thermal inelastic




Y-Y3AL5O12_SG230_YTTRIUMALUMINIUMGARNET @ 2500.00K
thermal inelastic




Y-Y3AL5O12_SG230_YTTRIUMALUMINIUMGARNET @ 2500.00K
thermal inelastic




Y-Y3AL5O12_SG230_YTTRIUMALUMINIUMGARNET @ 2500.00K
thermal inelastic




Y-Y3AL5O12_SG230_YTTRIUMALUMINIUMGARNET @ 2500.00K
thermal inelastic for e= 1.012E-09 MeV




Y-Y3AL5O12_SG230_YTTRIUMALUMINIUMGARNET @ 2500.00K
thermal inelastic for $e = 1.417\text{E-}08$ MeV



Y-Y3AL5O12_SG230_YTTRIUMALUMINIUMGARNET @ 2500.00K
thermal inelastic for e= 9.000E-08 MeV



Y-Y3AL5O12_SG230_YTTRIUMALUMINIUMGARNET @ 2500.00K
thermal inelastic for e= 5.033E-07 MeV



Y-Y3AL5O12_SG230_YTTRIUMALUMINIUMGARNET @ 2500.00K
thermal inelastic for e= 4.070E-06 MeV

