



O-THSIO4_SG14_HUTTONITE @ 1000.00K
Thermal cross sections




O-THSIO4_SG14_HUTTONITE @ 1000.00K


Thermal mubar




O-THSIO4_SG14_HUTTONITE @ 1000.00K
Thermal ebar




O-THSIO4_SG14_HUTTONITE @ 1000.00K
thermal inelastic




O-THSIO4_SG14_HUTTONITE @ 1000.00K
thermal inelastic




O-THSIO4_SG14_HUTTONITE @ 1000.00K
thermal inelastic




O-THSIO4_SG14_HUTTONITE @ 1000.00K
thermal inelastic




O-THSIO4_SG14_HUTTONITE @ 1000.00K
thermal inelastic for e= 1.012E-09 MeV




O-THSIO4_SG14_HUTTONITE @ 1000.00K
thermal inelastic for e= 1.417E-08 MeV



O-THSIO4_SG14_HUTTONITE @ 1000.00K
thermal inelastic for e= 9.000E-08 MeV



O-THSIO4_SG14_HUTTONITE @ 1000.00K
thermal inelastic for e= 5.033E-07 MeV



O-THSIO4_SG14_HUTTONITE @ 1000.00K
thermal inelastic for e= 4.070E-06 MeV

