



C-CACO3\_SG62\_ARAGONITE @ 500.00K  
Thermal cross sections




C-CACO3\_SG62\_ARAGONITE @ 500.00K  
Thermal mubar




C-CACO3\_SG62\_ARAGONITE @ 500.00K


Thermal ebar




C-CACO3\_SG62\_ARAGONITE @ 500.00K  
thermal inelastic




C-CACO3\_SG62\_ARAGONITE @ 500.00K  
thermal inelastic




C-CACO3\_SG62\_ARAGONITE @ 500.00K  
thermal inelastic



C-CACO3\_SG62\_ARAGONITE @ 500.00K  
thermal inelastic




C-CACO3\_SG62\_ARAGONITE @ 500.00K  
thermal inelastic for e= 1.012E-09 MeV







C-CACO3\_SG62\_ARAGONITE @ 500.00K  
thermal inelastic for  $e = 1.417\text{E-}08$  MeV



C-CACO3\_SG62\_ARAGONITE @ 500.00K  
thermal inelastic for e= 9.000E-08 MeV



C-CACO3\_SG62\_ARAGONITE @ 500.00K  
thermal inelastic for e= 5.033E-07 MeV



C-CACO3\_SG62\_ARAGONITE @ 500.00K  
thermal inelastic for e= 4.070E-06 MeV

