



GA-GASE_SG194_GALLIUMSELENIDE @ 600.00K

Thermal cross sections




GA-GASE_SG194_GALLIUMSELENIDE @ 600.00K
Thermal mubar




GA-GASE_SG194_GALLIUMSELENIDE @ 600.00K


Thermal ebar




GA-GASE_SG194_GALLIUMSELENIDE @ 600.00K
thermal inelastic




GA-GASE_SG194_GALLIUMSELENIDE @ 600.00K
thermal inelastic




GA-GASE_SG194_GALLIUMSELENIDE @ 600.00K
thermal inelastic




GA-GASE_SG194_GALLIUMSELENIDE @ 600.00K
thermal inelastic




GA-GASE_SG194_GALLIUMSELENIDE @ 600.00K
thermal inelastic for e= 1.012E-09 MeV




GA-GASE_SG194_GALLIUMSELENIDE @ 600.00K
thermal inelastic for e= 1.417E-08 MeV



GA-GASE_SG194_GALLIUMSELENIDE @ 600.00K
thermal inelastic for $e = 9.000\text{E-}08$ MeV



GA-GASE_SG194_GALLIUMSELENIDE @ 600.00K
thermal inelastic for $e = 5.033\text{E-}07$ MeV



GA-GASE_SG194_GALLIUMSELENIDE @ 600.00K
thermal inelastic for e= 4.070E-06 MeV

