




K-KF\_SG225\_POTASSIUMFLOURIDE @ 800.00K  
Thermal cross sections




K-KF\_SG225\_POTASSIUMFLOURIDE @ 800.00K  
Thermal mubar




K-KF\_SG225\_POTASSIUMFLOURIDE @ 800.00K  
Thermal ebar




K-KF\_SG225\_POTASSIUMFLUORIDE @ 800.00K  
thermal inelastic




K-KF\_SG225\_POTASSIUMFLUORIDE @ 800.00K  
thermal inelastic




K-KF\_SG225\_POTASSIUMFLUORIDE @ 800.00K  
thermal inelastic



K-KF\_SG225\_POTASSIUMFLUORIDE @ 800.00K  
thermal inelastic




K-KF\_SG225\_POTASSIUMFLUORIDE @ 800.00K  
thermal inelastic for e= 1.012E-09 MeV







K-KF\_SG225\_POTASSIUMFLUORIDE @ 800.00K  
thermal inelastic for  $e = 1.417E-08$  MeV



K-KF\_SG225\_POTASSIUMFLUORIDE @ 800.00K  
thermal inelastic for e= 9.000E-08 MeV



K-KF\_SG225\_POTASSIUMFLUORIDE @ 800.00K  
thermal inelastic for e= 5.033E-07 MeV



K-KF\_SG225\_POTASSIUMFLUORIDE @ 800.00K  
thermal inelastic for e= 4.070E-06 MeV

