




NA-NA4SI3AL3O12CL_SG218_SODALITE @ 1000.00K
Thermal cross sections




NA-NA₄Si₃Al₃O₁₂Cl_SG218_SODALITE @ 1000.00K
Thermal mubar




NA-NA₄Si₃Al₃O₁₂Cl_SG218_SODALITE @ 1000.00K
Thermal ebar




NA-NA₄Si₃Al₃O₁₂Cl_SG218_SODALITE @ 1000.00K
thermal inelastic




NA-NA₄Si₃Al₃O₁₂Cl_SG218_SODALITE @ 1000.00K
thermal inelastic




NA-NA4SI3AL3O12CL_SG218_SODALITE @ 1000.00K
thermal inelastic




NA-NA4SI3AL3O12CL_SG218_SODALITE @ 1000.00K
thermal inelastic




NA-NA4SI3AL3O12CL_SG218_SODALITE @ 1000.00K
thermal inelastic for e= 1.012E-09 MeV




NA-NA4SI3AL3O12CL_SG218_SODALITE @ 1000.00K
thermal inelastic for e= 1.417E-08 MeV



NA-NA4SI3AL3O12CL_SG218_SODALITE @ 1000.00K
thermal inelastic for e= 9.000E+08 MeV



NA-NA4SI3AL3O12CL_SG218_SODALITE @ 1000.00K
thermal inelastic for $e = 5.033\text{E-}07$ MeV



NA-NA4SI3AL3O12CL_SG218_SODALITE @ 1000.00K
thermal inelastic for e= 4.070E-06 MeV

