




W-W_SG229_TUNGSTEN @ 600.00K
Thermal cross sections




W-W_SG229_TUNGSTEN @ 600.00K
Thermal mubar




W-W_SG229_TUNGSTEN @ 600.00K
Thermal ebar




W-W_SG229_TUNGSTEN @ 600.00K
thermal inelastic




W-W_SG229_TUNGSTEN @ 600.00K
thermal inelastic




W-W_SG229_TUNGSTEN @ 600.00K
thermal inelastic




W-W_SG229_TUNGSTEN @ 600.00K
thermal inelastic




W-W_SG229_TUNGSTEN @ 600.00K
thermal inelastic for e= 1.012E-09 MeV




W-W_SG229_TUNGSTEN @ 600.00K
thermal inelastic for $e = 1.417\text{E-}08$ MeV



W-W_SG229_TUNGSTEN @ 600.00K
thermal inelastic for e= 9.000E-08 MeV



W-W_SG229_TUNGSTEN @ 600.00K
thermal inelastic for e= 5.033E-07 MeV



W-W_SG229_TUNGSTEN @ 600.00K
thermal inelastic for e= 4.070E-06 MeV

