



ZN-ZNO_SG186_ZINCOXIDE @ 20.00K
Thermal cross sections




ZN-ZNO_SG186_ZINCOXIDE @ 20.00K


Thermal mubar




ZN-ZNO_SG186_ZINCOXIDE @ 20.00K
Thermal ebar




ZN-ZNO_SG186_ZINCOXIDE @ 20.00K
thermal inelastic




ZN-ZNO_SG186_ZINCOXIDE @ 20.00K
thermal inelastic




ZN-ZNO_SG186_ZINCOXIDE @ 20.00K
thermal inelastic




ZN-ZNO_SG186_ZINCOXIDE @ 20.00K
thermal inelastic




ZN-ZNO_SG186_ZINCOXIDE @ 20.00K
thermal inelastic for e= 1.012E-09 MeV




ZN-ZNO_SG186_ZINCOXIDE @ 20.00K
thermal inelastic for e= 1.417E-08 MeV



ZN-ZNO_SG186_ZINCOXIDE @ 20.00K
thermal inelastic for e= 9.000E-08 MeV



ZN-ZNO_SG186_ZINCOXIDE @ 20.00K
thermal inelastic for $e = 5.033\text{E-}07$ MeV



ZN-ZNO_SG186_ZINCOXIDE @ 20.00K
thermal inelastic for e= 4.070E-06 MeV

