




O-YALO3_SG62_YTTRIUMORTHIALUMINATE @ 293.60K
Thermal cross sections




O-YALO3_SG62_YTTRIUMORTHIALUMINATE @ 293.60K
Thermal mubar




O-YALO3_SG62_YTTRIUMORTHIALUMINATE @ 293.60K
Thermal ebar




O-YALO3_SG62_YTTRIUMORTHIALUMINATE @ 293.60K
thermal inelastic




O-YALO3_SG62_YTTRIUMORTHIALUMINATE @ 293.60K
thermal inelastic




O-YALO3_SG62_YTTRIUMORTHIALUMINATE @ 293.60K
thermal inelastic




O-YALO3_SG62_YTTRIUMORTHIALUMINATE @ 293.60K
thermal inelastic




O-YALO3_SG62_YTTRIUMORTHOOALUMINATE @ 293.60K
thermal inelastic for $e = 1.012\text{E-}09$ MeV




O-YALO3_SG62_YTTRIUMORTHIALUMINATE @ 293.60K
thermal inelastic for $e = 1.417\text{E-}08$ MeV



O-YALO3_SG62_YTTRIUMORTHIALUMINATE @ 293.60K
thermal inelastic for $e = 9.000\text{E-}08$ MeV



O-YALO3_SG62_YTTRIUMORTHOSALUMINATE @ 293.60K
thermal inelastic for $e = 5.033\text{E-}07$ MeV



O-YALO3_SG62_YTTRIUMORTHALUMINATE @ 293.60K
thermal inelastic for e= 4.070E-06 MeV

