




F-LIF\_SG225\_LITHIUMFLOURIDE @ 20.00K  
Thermal cross sections




F-LIF\_SG225\_LITHIUMFLOURIDE @ 20.00K  
Thermal mubar




F-LIF\_SG225\_LITHIUMFLOURIDE @ 20.00K  
Thermal ebar




F-LIF\_SG225\_LITHIUMFLUORIDE @ 20.00K  
thermal inelastic




F-LIF\_SG225\_LITHIUMFLUORIDE @ 20.00K  
thermal inelastic




F-LIF\_SG225\_LITHIUMFLUORIDE @ 20.00K  
thermal inelastic



F-LIF\_SG225\_LITHIUMFLUORIDE @ 20.00K  
thermal inelastic




F-LIF\_SG225\_LITHIUMFLUORIDE @ 20.00K  
thermal inelastic for  $e = 1.012 \times 10^{-9}$  MeV







F-LIF\_SG225\_LITHIUMFLUORIDE @ 20.00K  
thermal inelastic for  $e = 1.417\text{E-}08$  MeV



F-LIF\_SG225\_LITHIUMFLUORIDE @ 20.00K  
thermal inelastic for  $e = 9.000\text{E-}08$  MeV



F-LIF\_SG225\_LITHIUMFLUORIDE @ 20.00K  
thermal inelastic for  $e = 5.033\text{E-}07$  MeV



F-LIF\_SG225\_LITHIUMFLUORIDE @ 20.00K  
thermal inelastic for  $e = 4.070E-06$  MeV

