




F-KF\_SG225\_POTASSIUMFLOURIDE @ 600.00K  
Thermal cross sections




F-KF\_SG225\_POTASSIUMFLOURIDE @ 600.00K  
Thermal mubar




F-KF\_SG225\_POTASSIUMFLOURIDE @ 600.00K  
Thermal ebar




F-KF\_SG225\_POTASSIUMFLUORIDE @ 600.00K  
thermal inelastic




F-KF\_SG225\_POTASSIUMFLUORIDE @ 600.00K  
thermal inelastic




F-KF\_SG225\_POTASSIUMFLUORIDE @ 600.00K  
thermal inelastic



F-KF\_SG225\_POTASSIUMFLUORIDE @ 600.00K  
thermal inelastic




F-KF\_SG225\_POTASSIUMFLUORIDE @ 600.00K  
thermal inelastic for e= 1.012E-09 MeV







F-KF\_SG225\_POTASSIUMFLUORIDE @ 600.00K  
thermal inelastic for e= 1.417E-08 MeV



F-KF\_SG225\_POTASSIUMFLUORIDE @ 600.00K  
thermal inelastic for e= 9.000E-08 MeV



F-KF\_SG225\_POTASSIUMFLUORIDE @ 600.00K  
thermal inelastic for  $e= 5.033E-07$  MeV



F-KF\_SG225\_POTASSIUMFLUORIDE @ 600.00K  
thermal inelastic for e= 4.070E-06 MeV

