




LI-LI2O_SG225_LITHIUMOXIDE @ 293.60K
Thermal cross sections




LI-LI2O_SG225_LITHIUMOXIDE @ 293.60K
Thermal mubar




LI-LI2O_SG225_LITHIUMOXIDE @ 293.60K
Thermal ebar




LI-LI2O_SG225_LITHIUMOXIDE @ 293.60K
thermal inelastic




LI-LI2O_SG225_LITHIUMOXIDE @ 293.60K
thermal inelastic




LI-LI2O_SG225_LITHIUMOXIDE @ 293.60K
thermal inelastic




LI-LI2O_SG225_LITHIUMOXIDE @ 293.60K
thermal inelastic




LI-LI2O_SG225_LITHIUMOXIDE @ 293.60K
thermal inelastic for e= 1.012E-09 MeV




LI-LI2O_SG225_LITHIUMOXIDE @ 293.60K
thermal inelastic for e= 1.417E-08 MeV



LI-LI2O_SG225_LITHIUMOXIDE @ 293.60K
thermal inelastic for e= 9.000E-08 MeV



LI-LI2O_SG225_LITHIUMOXIDE @ 293.60K
thermal inelastic for $e = 5.033\text{E-}07$ MeV



LI-LI2O_SG225_LITHIUMOXIDE @ 293.60K
thermal inelastic for $e = 4.070\text{E-}06$ MeV

