




TI-TI_SG194_TITANIUM @ 200.00K
Thermal cross sections




TI-TI_SG194_TITANIUM @ 200.00K
Thermal mubar




TI-TI_SG194_TITANIUM @ 200.00K
Thermal ebar




TI-TI_SG194_TITANIUM @ 200.00K
thermal inelastic




TI-TI_SG194_TITANIUM @ 200.00K
thermal inelastic




TI-TI_SG194_TITANIUM @ 200.00K
thermal inelastic




TI-TI_SG194_TITANIUM @ 200.00K
thermal inelastic




TI-TI_SG194_TITANIUM @ 200.00K
thermal inelastic for e= 1.012E-09 MeV




TI-TI_SG194_TITANIUM @ 200.00K
thermal inelastic for e= 1.417E-08 MeV



TI-TI_SG194_TITANIUM @ 200.00K
thermal inelastic for e= 9.000E-08 MeV



TI-TI_SG194_TITANIUM @ 200.00K
thermal inelastic for e= 5.033E-07 MeV



TI-TI_SG194_TITANIUM @ 200.00K
thermal inelastic for e= 4.070E-06 MeV

