




SR-SRH2_SG62_STRONTIUMHYDRIDE @ 500.00K
Thermal cross sections




SR-SRH2_SG62_STRONTIUMHYDRIDE @ 500.00K
Thermal mubar




SR-SRH2_SG62_STRONTIUMHYDRIDE @ 500.00K
Thermal ebar




SR-SRH2_SG62_STRONTIUMHYDRIDE @ 500.00K
thermal inelastic




SR-SRH2_SG62_STRONTIUMHYDRIDE @ 500.00K
thermal inelastic




SR-SRH2_SG62_STRONTIUMHYDRIDE @ 500.00K
thermal inelastic




SR-SRH2_SG62_STRONTIUMHYDRIDE @ 500.00K
thermal inelastic




SR-SRH2_SG62_STRONTIUMHYDRIDE @ 500.00K
thermal inelastic for e= 1.012E-09 MeV




SR-SRH2_SG62_STRONTIUMHYDRIDE @ 500.00K
thermal inelastic for $e = 1.417\text{E-}08$ MeV



SR-SRH2_SG62_STRONTIUMHYDRIDE @ 500.00K
thermal inelastic for e= 9.000E-08 MeV



SR-SRH2_SG62_STRONTIUMHYDRIDE @ 500.00K
thermal inelastic for $e = 5.033\text{E-}07$ MeV



SR-SRH2_SG62_STRONTIUMHYDRIDE @ 500.00K
thermal inelastic for e= 4.070E-06 MeV

