



# SI-SI\_SG227\_SILICON @ 20.00K


## Thermal cross sections




SI-SI\_SG227\_SILICON @ 20.00K  
Thermal mubar




SI-SI\_SG227\_SILICON @ 20.00K  
Thermal ebar




SI-SI\_SG227\_SILICON @ 20.00K  
thermal inelastic




SI-SI\_SG227\_SILICON @ 20.00K  
thermal inelastic




SI-SI\_SG227\_SILICON @ 20.00K  
thermal inelastic



SI-SI\_SG227\_SILICON @ 20.00K  
thermal inelastic




SI-SI\_SG227\_SILICON @ 20.00K  
thermal inelastic for e= 1.012E-09 MeV







SI-SI\_SG227\_SILICON @ 20.00K  
thermal inelastic for e= 1.417E-08 MeV



SI-SI\_SG227\_SILICON @ 20.00K  
thermal inelastic for e= 9.000E-08 MeV



SI-SI\_SG227\_SILICON @ 20.00K  
thermal inelastic for  $e = 5.033\text{E-}07$  MeV



SI-SI\_SG227\_SILICON @ 20.00K  
thermal inelastic for e= 4.070E-06 MeV

