




MG-MGAL2O4_SG227_MAGNESIUMALUMINATESPINEL @ 20.00
Thermal cross sections




MG-MGAL2O4_SG227_MAGNESIUMALUMINATESPINEL @ 20.00
Thermal mubar




MG-MGAL2O4_SG227_MAGNESIUMALUMINATESPINEL @ 20.00
Thermal ebar




MG-MGAL2O4_SG227_MAGNESIUMALUMINATESPINEL @ 20.00
thermal inelastic




MG-MGAL2O4_SG227_MAGNESIUMALUMINATESPINEL @ 20.00
thermal inelastic




MG-MGAL2O4_SG227_MAGNESIUMALUMINATESPINEL @ 20.00
thermal inelastic




MG-MGAL2O4_SG227_MAGNESIUMALUMINATESPINEL @ 20.00
thermal inelastic




MG-MGAL2O4_SG227_MAGNESIUMALUMINATESPINEL @ 20.00
thermal inelastic for e= 1.012E-09 MeV




MG-MGAL2O4_SG227_MAGNESIUMALUMINATESPINEL @ 20.00
thermal inelastic for e= 1.417E-08 MeV



MG-MGAL2O4_SG227_MAGNESIUMALUMINATESPINEL @ 20.00
thermal inelastic for $e = 9.000\text{E-}08$ MeV



MG-MGAL2O4_SG227_MAGNESIUMALUMINATESPINEL @ 20.00
thermal inelastic for e= 5.033E-07 MeV



MG-MGAL2O4_SG227_MAGNESIUMALUMINATESPINEL @ 20.00
thermal inelastic for e= 4.070E-06 MeV

