




CA-CACO3\_SG62\_ARAGONITE @ 200.00K  
Thermal cross sections




CA-CACO3\_SG62\_ARAGONITE @ 200.00K  
Thermal mubar




CA-CACO3\_SG62\_ARAGONITE @ 200.00K  
Thermal ebar




CA-CACO3\_SG62\_ARAGONITE @ 200.00K  
thermal inelastic




CA-CACO3\_SG62\_ARAGONITE @ 200.00K  
thermal inelastic




CA-CACO3\_SG62\_ARAGONITE @ 200.00K  
thermal inelastic



CA-CACO3\_SG62\_ARAGONITE @ 200.00K  
thermal inelastic




CA-CACO3\_SG62\_ARAGONITE @ 200.00K  
thermal inelastic for e= 1.012E-09 MeV







CA-CACO3\_SG62\_ARAGONITE @ 200.00K  
thermal inelastic for  $e = 1.417\text{E-}08$  MeV



CA-CACO3\_SG62\_ARAGONITE @ 200.00K  
thermal inelastic for e= 9.000E-08 MeV



CA-CACO3\_SG62\_ARAGONITE @ 200.00K  
thermal inelastic for e= 5.033E-07 MeV



CA-CACO3\_SG62\_ARAGONITE @ 200.00K  
thermal inelastic for e= 4.070E-06 MeV

