




NA-NABR\_SG225\_SODIUMBROMIDE @ 77.00K  
Thermal cross sections




NA-NABR\_SG225\_SODIUMBROMIDE @ 77.00K  
Thermal mubar




NA-NABR\_SG225\_SODIUMBROMIDE @ 77.00K  
Thermal ebar




NA-NABR\_SG225\_SODIUMBROMIDE @ 77.00K  
thermal inelastic




NA-NABR\_SG225\_SODIUMBROMIDE @ 77.00K  
thermal inelastic




NA-NABR\_SG225\_SODIUMBROMIDE @ 77.00K  
thermal inelastic



NA-NABR\_SG225\_SODIUMBROMIDE @ 77.00K  
thermal inelastic




NA-NABR\_SG225\_SODIUMBROMIDE @ 77.00K  
thermal inelastic for e= 1.012E-09 MeV







NA-NABR\_SG225\_SODIUMBROMIDE @ 77.00K  
thermal inelastic for e= 1.417E-08 MeV



NA-NABR\_SG225\_SODIUMBROMIDE @ 77.00K  
thermal inelastic for e= 9.000E-08 MeV



NA-NABR\_SG225\_SODIUMBROMIDE @ 77.00K  
thermal inelastic for e= 5.033E-07 MeV



NA-NABR\_SG225\_SODIUMBROMIDE @ 77.00K  
thermal inelastic for e= 4.070E-06 MeV

