



F-PBF2_SG225_LEADFLOURIDE @ 800.00K

Thermal cross sections




F-PBF2_SG225_LEADFLOURIDE @ 800.00K


Thermal mubar




F-PBF2_SG225_LEADFLOURIDE @ 800.00K
Thermal ebar




F-PBF2_SG225_LEADFLOURIDE @ 800.00K
thermal inelastic




F-PBF2_SG225_LEADFLOURIDE @ 800.00K
thermal inelastic




F-PBF2_SG225_LEADFLOURIDE @ 800.00K
thermal inelastic




F-PBF2_SG225_LEADFLOURIDE @ 800.00K
thermal inelastic




F-PBF2_SG225_LEADFLOURIDE @ 800.00K
thermal inelastic for e= 1.012E-09 MeV




F-PBF2_SG225_LEADFLOURIDE @ 800.00K
thermal inelastic for e= 1.417E-08 MeV



F-PBF2_SG225_LEADFLOURIDE @ 800.00K
thermal inelastic for $e = 9.000E-08$ MeV



F-PBF2_SG225_LEADFLOURIDE @ 800.00K
thermal inelastic for $e = 5.033\text{E-}07$ MeV



F-PBF2_SG225_LEADFLOURIDE @ 800.00K
thermal inelastic for e= 4.070E-06 MeV

