




SC-SC_SG194_SCANDIUM @ 1800.00K
Thermal cross sections




SC-SC_SG194_SCANDIUM @ 1800.00K
Thermal mubar




SC-SC_SG194_SCANDIUM @ 1800.00K
Thermal ebar




SC-SC_SG194_SCANDIUM @ 1800.00K
thermal inelastic




SC-SC_SG194_SCANDIUM @ 1800.00K
thermal inelastic




SC-SC_SG194_SCANDIUM @ 1800.00K
thermal inelastic




SC-SC_SG194_SCANDIUM @ 1800.00K
thermal inelastic




SC-SC_SG194_SCANDIUM @ 1800.00K
thermal inelastic for e= 1.012E-09 MeV




SC-SC_SG194_SCANDIUM @ 1800.00K
thermal inelastic for e= 1.417E-08 MeV



SC-SC_SG194_SCANDIUM @ 1800.00K
thermal inelastic for e= 9.000E+08 MeV



SC-SC_SG194_SCANDIUM @ 1800.00K
thermal inelastic for e= 5.033E-07 MeV



SC-SC_SG194_SCANDIUM @ 1800.00K
thermal inelastic for e= 4.070E-06 MeV

