




SI-SIY2O5_SG15_SILICONYTTRIUMOXIDE @ 77.00K
Thermal cross sections




SI-SIY2O5_SG15_SILICONYTTRIUMOXIDE @ 77.00K
Thermal mubar




SI-SIY2O5_SG15_SILICONYTTRIUMOXIDE @ 77.00K
Thermal ebar




SI-SIY2O5_SG15_SILICONYTTRIUMOXIDE @ 77.00K
thermal inelastic




SI-SIY2O5_SG15_SILICON YTTTRIUMOXIDE @ 77.00K
thermal inelastic




SI-SIY2O5_SG15_SILICON YTTTRIUMOXIDE @ 77.00K
thermal inelastic




SI-SIY2O5_SG15_SILICON YTTTRIUMOXIDE @ 77.00K
thermal inelastic




SI-SIY2O5_SG15_SILICON YTRIU MOXIDE @ 77.00K
thermal inelastic for e= 1.012E-09 MeV




SI-SIY2O5_SG15_SILICON YTRIU MOXIDE @ 77.00K
thermal inelastic for e= 1.417E-08 MeV



SI-SIY2O5_SG15_SILICONYTTRIUMOXIDE @ 77.00K
thermal inelastic for e= 9.000E-08 MeV



SI-SIY2O5_SG15_SILICON YTRIU MOXIDE @ 77.00K
thermal inelastic for $e = 5.033E-07$ MeV



SI-SIY2O5_SG15_SILICONYTTRIUMOXIDE @ 77.00K
thermal inelastic for e= 4.070E-06 MeV

