




MG-MGAL2O4_SG227_MAGNESIUMALUMINATESPINEL @ 77.00
Thermal cross sections




MG-MGAL2O4_SG227_MAGNESIUMALUMINATESPINEL @ 77.00
Thermal mubar




MG-MGAL2O4_SG227_MAGNESIUMALUMINATESPINEL @ 77.00
Thermal ebar




MG-MGAL2O4_SG227_MAGNESIUMALUMINATESPINEL @ 77.00
thermal inelastic




MG-MGAL2O4_SG227_MAGNESIUMALUMINATESPINEL @ 77.00
thermal inelastic




MG-MGAL2O4_SG227_MAGNESIUMALUMINATESPINEL @ 77.00
thermal inelastic




MG-MGAL2O4_SG227_MAGNESIUMALUMINATESPINEL @ 77.00
thermal inelastic




MG-MGAL2O4_SG227_MAGNESIUMALUMINATESPINEL @ 77.00
thermal inelastic for e= 1.012E-09 MeV




MG-MGAL2O4_SG227_MAGNESIUMALUMINATESPINEL @ 77.00
thermal inelastic for $e = 1.417\text{E-}08$ MeV



MG-MGAL2O4_SG227_MAGNESIUMALUMINATESPINEL @ 77.00
thermal inelastic for e= 9.000E-08 MeV



MG-MGAL2O4_SG227_MAGNESIUMALUMINATESPINEL @ 77.00
thermal inelastic for $e = 5.033\text{E-}07$ MeV



MG-MGAL2O4_SG227_MAGNESIUMALUMINATESPINEL @ 77.00
thermal inelastic for $e = 4.070E-06$ MeV

