




U-UF6_SG62_URANIUMHEXAFLOURIDE @ 200.00K
Thermal cross sections




U-UF6_SG62_URANIUMHEXAFLOURIDE @ 200.00K
Thermal mubar




U-UF6_SG62_URANIUMHEXAFLOURIDE @ 200.00K
Thermal ebar




U-UF6_SG62_URANIUMHEXAFLUORIDE @ 200.00K
thermal inelastic




U-UF6_SG62_URANIUMHEXAFLUORIDE @ 200.00K
thermal inelastic




U-UF6_SG62_URANIUMHEXAFLUORIDE @ 200.00K
thermal inelastic




U-UF6_SG62_URANIUMHEXAFLUORIDE @ 200.00K
thermal inelastic




U-UF6_SG62_URANIUMHEXAFLUORIDE @ 200.00K
thermal inelastic for e= 1.012E-09 MeV




U-UF6_SG62_URANIUMHEXAFLUORIDE @ 200.00K
thermal inelastic for e= 1.417E-08 MeV



U-UF6_SG62_URANIUMHEXAFLUORIDE @ 200.00K
thermal inelastic for e= 9.000E-08 MeV



U-UF6_SG62_URANIUMHEXAFLUORIDE @ 200.00K
thermal inelastic for $e = 5.033\text{E-}07$ MeV



U-UF6_SG62_URANIUMHEXAFLUORIDE @ 200.00K
thermal inelastic for e= 4.070E-06 MeV

