



ZN-ZN_SG194_ZINC @ 600.00K
Thermal cross sections




ZN-ZN_SG194_ZINC @ 600.00K


Thermal mubar




ZN-ZN_SG194_ZINC @ 600.00K
Thermal ebar




ZN-ZN_SG194_ZINC @ 600.00K
thermal inelastic




ZN-ZN_SG194_ZINC @ 600.00K
thermal inelastic




ZN-ZN_SG194_ZINC @ 600.00K
thermal inelastic




ZN-ZN_SG194_ZINC @ 600.00K
thermal inelastic




ZN-ZN_SG194_ZINC @ 600.00K
thermal inelastic for e= 1.012E-09 MeV




ZN-ZN_SG194_ZINC @ 600.00K
thermal inelastic for e= 1.417E-08 MeV



ZN-ZN_SG194_ZINC @ 600.00K
thermal inelastic for e= 9.000E-08 MeV



ZN-ZN_SG194_ZINC @ 600.00K
thermal inelastic for e= 5.033E-07 MeV



ZN-ZN_SG194_ZINC @ 600.00K
thermal inelastic for e= 4.070E-06 MeV

