



H-CAH2_SG62_CALCICIUMHYDRIDE @ 800.00K


Thermal cross sections




H-CAH2_SG62_CALCIIUMHYDRIDE @ 800.00K
Thermal mubar




H-CAH2_SG62_CALCILIUMHYDRIDE @ 800.00K
Thermal ebar




H-CAH2_SG62_CALCIIUMHYDRIDE @ 800.00K
thermal inelastic




H-CAH2_SG62_CALCIIUMHYDRIDE @ 800.00K
thermal inelastic




H-CAH2_SG62_CALCIIUMHYDRIDE @ 800.00K
thermal inelastic




H-CAH2_SG62_CALCIIUMHYDRIDE @ 800.00K
thermal inelastic




H-CAH2_SG62_CALCIUMHYDRIDE @ 800.00K
thermal inelastic for e= 1.012E-09 MeV




H-CAH2_SG62_CALCIUMHYDRIDE @ 800.00K
thermal inelastic for $e = 1.417\text{E-}08$ MeV



H-CAH2_SG62_CALCIUMHYDRIDE @ 800.00K
thermal inelastic for e= 9.000E-08 MeV



H-CAH2_SG62_CALCIUMHYDRIDE @ 800.00K
thermal inelastic for e= 5.033E-07 MeV



H-CAH2_SG62_CALCIUMHYDRIDE @ 800.00K
thermal inelastic for e= 4.070E-06 MeV

