




NI-NI_SG225_NICKEL @ 600.00K
Thermal cross sections




NI-NI_SG225_NICKEL @ 600.00K
Thermal mubar




NI-NI_SG225_NICKEL @ 600.00K
Thermal ebar




NI-NI_SG225_NICKEL @ 600.00K
thermal inelastic




NI-NI_SG225_NICKEL @ 600.00K
thermal inelastic




NI-NI_SG225_NICKEL @ 600.00K
thermal inelastic




NI-NI_SG225_NICKEL @ 600.00K
thermal inelastic




NI-NI_SG225_NICKEL @ 600.00K
thermal inelastic for e= 1.012E-09 MeV




NI-NI_SG225_NICKEL @ 600.00K
thermal inelastic for e= 1.417E-08 MeV



NI-NI_SG225_NICKEL @ 600.00K
thermal inelastic for e= 9.000E-08 MeV



NI-NI_SG225_NICKEL @ 600.00K
thermal inelastic for e= 5.033E-07 MeV



NI-NI_SG225_NICKEL @ 600.00K
thermal inelastic for e= 4.070E-06 MeV

