



GE-GETE_SG160_GERMANIUMTELLURIDE @ 400.00K

Thermal cross sections




GE-GETE_SG160_GERMANIUMTELLURIDE @ 400.00K


Thermal mubar




GE-GETE_SG160_GERMANIUMTELLURIDE @ 400.00K
Thermal ebar




GE-GETE_SG160_GERMANIUMTELLURIDE @ 400.00K
thermal inelastic




GE-GETE_SG160_GERMANIUMTELLURIDE @ 400.00K
thermal inelastic




GE-GETE_SG160_GERMANIUMTELLURIDE @ 400.00K
thermal inelastic




GE-GETE_SG160_GERMANIUMTELLURIDE @ 400.00K
thermal inelastic




GE-GETE_SG160_GERMANIUMTELLURIDE @ 400.00K
thermal inelastic for e= 1.012E-09 MeV




GE-GETE_SG160_GERMANIUMTELLURIDE @ 400.00K
thermal inelastic for $e = 1.417\text{E-}08$ MeV



GE-GETE_SG160_GERMANIUMTELLURIDE @ 400.00K
thermal inelastic for $e = 9.000 \times 10^{-8}$ MeV



GE-GETE_SG160_GERMANIUMTELLURIDE @ 400.00K
thermal inelastic for $e = 5.033\text{E-}07$ MeV



GE-GETE_SG160_GERMANIUMTELLURIDE @ 400.00K
thermal inelastic for e= 4.070E-06 MeV

