



# O-SIO2-ALPHA\_SG154\_ALPHAQUARTZ @ 20.00K


## Thermal cross sections




O-SIO2-ALPHA\_SG154\_ALPHAQUARTZ @ 20.00K  
Thermal mubar




O-SIO2-ALPHA\_SG154\_ALPHAQUARTZ @ 20.00K  
Thermal ebar




O-SIO2-ALPHA\_SG154\_ALPHAQUARTZ @ 20.00K  
thermal inelastic




O-SIO2-ALPHA\_SG154\_ALPHAQUARTZ @ 20.00K  
thermal inelastic




O-SIO2-ALPHA\_SG154\_ALPHAQUARTZ @ 20.00K  
thermal inelastic



O-SIO2-ALPHA\_SG154\_ALPHAQUARTZ @ 20.00K  
thermal inelastic




O-SIO2-ALPHA\_SG154\_ALPHAQUARTZ @ 20.00K  
thermal inelastic for e= 1.012E-09 MeV







O-SIO2-ALPHA\_SG154\_ALPHAQUARTZ @ 20.00K  
thermal inelastic for e= 1.417E-08 MeV



O-SIO2-ALPHA\_SG154\_ALPHAQUARTZ @ 20.00K  
thermal inelastic for  $e = 9.000\text{E-}08$  MeV



O-SIO2-ALPHA\_SG154\_ALPHAQUARTZ @ 20.00K  
thermal inelastic for  $e = 5.033\text{E-}07$  MeV



O-SIO2-ALPHA\_SG154\_ALPHAQUARTZ @ 20.00K  
thermal inelastic for e= 4.070E-06 MeV

