




BI-BI_SG166_BISMUTH @ 500.00K
Thermal cross sections




BI-BI_SG166_BISMUTH @ 500.00K
Thermal mubar




BI-BI_SG166_BISMUTH @ 500.00K
Thermal ebar




BI-BI_SG166_BISMUTH @ 500.00K
thermal inelastic




BI-BI_SG166_BISMUTH @ 500.00K
thermal inelastic




BI-BI_SG166_BISMUTH @ 500.00K
thermal inelastic




BI-BI_SG166_BISMUTH @ 500.00K
thermal inelastic




BI-BI_SG166_BISMUTH @ 500.00K
thermal inelastic for e= 1.012E-09 MeV




BI-BI_SG166_BISMUTH @ 500.00K
thermal inelastic for e= 1.417E-08 MeV



BI-BI_SG166_BISMUTH @ 500.00K
thermal inelastic for e= 9.000E-08 MeV



BI-BI_SG166_BISMUTH @ 500.00K
thermal inelastic for e= 5.033E-07 MeV



BI-BI_SG166_BISMUTH @ 500.00K
thermal inelastic for e= 4.070E-06 MeV

