




S-ZNS-SPHALERITE_SG216_ZINCSULFIDE @ 400.00K
Thermal cross sections




S-ZNS-SPHALERITE_SG216_ZINCSULFIDE @ 400.00K
Thermal mubar




S-ZNS-SPHALERITE_SG216_ZINCSULFIDE @ 400.00K
Thermal ebar




S-ZNS-SPHALERITE_SG216_ZINCSULFIDE @ 400.00K
thermal inelastic




S-ZNS-SPHALERITE_SG216 ZINCSULFIDE @ 400.00K
thermal inelastic




S-ZNS-SPHALERITE_SG216 ZINCSULFIDE @ 400.00K
thermal inelastic




S-ZNS-SPHALERITE_SG216_ZINCSULFIDE @ 400.00K
thermal inelastic




S-ZNS-SPHALERITE_SG216_ZINCSULFIDE @ 400.00K
thermal inelastic for e= 1.012E-09 MeV




S-ZNS-SPHALERITE_SG216_ZINCSULFIDE @ 400.00K
thermal inelastic for $e = 1.417\text{E-}08$ MeV



S-ZNS-SPHALERITE_SG216_ZINCSULFIDE @ 400.00K
thermal inelastic for $e = 9.000\text{E-}08$ MeV



S-ZNS-SPHALERITE_SG216_ZINCSULFIDE @ 400.00K
thermal inelastic for $e = 5.033\text{E-}07$ MeV



S-ZNS-SPHALERITE_SG216_ZINCSULFIDE @ 400.00K
thermal inelastic for $e = 4.070\text{E-}06$ MeV

