




ZN-ZNS-SPHALERITE_SG216_ZINCSULFIDE @ 800.00K
Thermal cross sections




ZN-ZNS-SPHALERITE_SG216_ZINCSULFIDE @ 800.00K
Thermal mubar




ZN-ZNS-SPHALERITE_SG216_ZINCSULFIDE @ 800.00K
Thermal ebar




ZN-ZNS-SPHALERITE_SG216_ZINCSULFIDE @ 800.00K
thermal inelastic




ZN-ZNS-SPHALERITE_SG216_ZINCSULFIDE @ 800.00K
thermal inelastic




ZN-ZNS-SPHALERITE_SG216_ZINCSULFIDE @ 800.00K
thermal inelastic




ZN-ZNS-SPHALERITE_SG216_ZINCSULFIDE @ 800.00K
thermal inelastic




ZN-ZNS-SPHALERITE_SG216_ZINCSULFIDE @ 800.00K
thermal inelastic for e= 1.012E-09 MeV




ZN-ZNS-SPHALERITE_SG216_ZINCSULFIDE @ 800.00K
thermal inelastic for e= 1.417E-08 MeV



ZN-ZNS-SPHALERITE_SG216_ZINCSULFIDE @ 800.00K
thermal inelastic for e= 9.000E-08 MeV



ZN-ZNS-SPHALERITE_SG216_ZINCSULFIDE @ 800.00K
thermal inelastic for $e = 5.033\text{E-}07$ MeV



ZN-ZNS-SPHALERITE_SG216_ZINCSULFIDE @ 800.00K
thermal inelastic for e= 4.070E-06 MeV

