




CU-CU_SG225_COPPER @ 20.00K
Thermal cross sections




CU-CU_SG225_COPPER @ 20.00K
Thermal mubar




CU-CU_SG225_COPPER @ 20.00K
Thermal ebar




CU-CU_SG225_COPPER @ 20.00K
thermal inelastic




CU-CU_SG225_COPPER @ 20.00K
thermal inelastic




CU-CU_SG225_COPPER @ 20.00K
thermal inelastic




CU-CU_SG225_COPPER @ 20.00K
thermal inelastic




CU-CU_SG225_COPPER @ 20.00K
thermal inelastic for e= 1.012E-09 MeV




CU-CU_SG225_COPPER @ 20.00K
thermal inelastic for e= 1.417E-08 MeV



CU-CU_SG225_COPPER @ 20.00K
thermal inelastic for e= 9.000E-08 MeV



CU-CU_SG225_COPPER @ 20.00K
thermal inelastic for e= 5.033E-07 MeV



CU-CU_SG225_COPPER @ 20.00K
thermal inelastic for e= 4.070E-06 MeV

