



LI-LIH\_SG225\_LITHIUMHYDRIDE @ 600.00K  
Thermal cross sections




# LI-LIH\_SG225\_LITHIUMHYDRIDE @ 600.00K


Thermal mubar




LI-LIH\_SG225\_LITHIUMHYDRIDE @ 600.00K  
Thermal ebar




LI-LIH\_SG225\_LITHIUMHYDRIDE @ 600.00K  
thermal inelastic




LI-LIH\_SG225\_LITHIUMHYDRIDE @ 600.00K  
thermal inelastic




LI-LIH\_SG225\_LITHIUMHYDRIDE @ 600.00K  
thermal inelastic



LI-LIH\_SG225\_LITHIUMHYDRIDE @ 600.00K  
thermal inelastic




LI-LIH\_SG225\_LITHIUMHYDRIDE @ 600.00K  
thermal inelastic for e= 1.012E-09 MeV







LI-LIH\_SG225\_LITHIUMHYDRIDE @ 600.00K  
thermal inelastic for e= 1.417E-08 MeV



LI-LIH\_SG225\_LITHIUMHYDRIDE @ 600.00K  
thermal inelastic for e= 9.000E-08 MeV



LI-LIH\_SG225\_LITHIUMHYDRIDE @ 600.00K  
thermal inelastic for e= 5.033E-07 MeV



LI-LIH\_SG225\_LITHIUMHYDRIDE @ 600.00K  
thermal inelastic for e= 4.070E-06 MeV

