




MO-MO_SG229_MOLYBDENUM @ 293.60K
Thermal cross sections




MO-MO_SG229_MOLYBDENUM @ 293.60K
Thermal mubar




MO-MO_SG229_MOLYBDENUM @ 293.60K
Thermal ebar




MO-MO_SG229_MOLYBDENUM @ 293.60K
thermal inelastic




MO-MO_SG229_MOLYBDENUM @ 293.60K
thermal inelastic




MO-MO_SG229_MOLYBDENUM @ 293.60K
thermal inelastic




MO-MO_SG229_MOLYBDENUM @ 293.60K
thermal inelastic




MO-MO_SG229_MOLYBDENUM @ 293.60K
thermal inelastic for e= 1.012E-09 MeV




MO-MO_SG229_MOLYBDENUM @ 293.60K
thermal inelastic for e= 1.417E-08 MeV



MO-MO_SG229_MOLYBDENUM @ 293.60K
thermal inelastic for e= 9.000E-08 MeV



MO-MO_SG229_MOLYBDENUM @ 293.60K
thermal inelastic for $e = 5.033E-07$ MeV



MO-MO_SG229_MOLYBDENUM @ 293.60K
thermal inelastic for e= 4.070E-06 MeV

