




O-PBO-BETA\_SG57\_BETALEADMONOXIDE @ 800.00K  
Thermal cross sections




O-PBO-BETA\_SG57\_BETALEADMONOXIDE @ 800.00K  
Thermal mubar




O-PBO-BETA\_SG57\_BETALEADMONOXIDE @ 800.00K  
Thermal ebar




O-PBO-BETA\_SG57\_BETALEADMONOXIDE @ 800.00K  
thermal inelastic




O-PBO-BETA\_SG57\_BETALEADMONOXIDE @ 800.00K  
thermal inelastic




O-PBO-BETA\_SG57\_BETALEADMONOXIDE @ 800.00K  
thermal inelastic



O-PBO-BETA\_SG57\_BETALEADMONOXIDE @ 800.00K  
thermal inelastic




O-PBO-BETA\_SG57\_BETALEADMONOXIDE @ 800.00K  
thermal inelastic for e= 1.012E-09 MeV







O-PBO-BETA\_SG57\_BETALEADMONOXIDE @ 800.00K  
thermal inelastic for e= 1.417E-08 MeV



O-PBO-BETA\_SG57\_BETALEADMONOXIDE @ 800.00K  
thermal inelastic for  $e = 9.000 \times 10^{-8}$  MeV



O-PBO-BETA\_SG57\_BETALEADMONOXIDE @ 800.00K  
thermal inelastic for  $e = 5.033\text{E-}07$  MeV



O-PBO-BETA\_SG57\_BETAL EADMONOXIDE @ 800.00K  
thermal inelastic for e= 4.070E-06 MeV

