




GE-GE3BI4O12_SG220_BISMUTHGERMANATE @ 400.00K
Thermal cross sections




GE-GE3BI4O12_SG220_BISMUTHGERMANATE @ 400.00K
Thermal mubar




GE-GE3BI4O12_SG220_BISMUTHGERMANATE @ 400.00K
Thermal ebar




GE-GE3BI4O12_SG220_BISMUTHGERMANATE @ 400.00K
thermal inelastic




GE-GE3BI4O12_SG220_BISMUTHGERMANATE @ 400.00K
thermal inelastic




GE-GE3BI4O12_SG220_BISMUTHGERMANATE @ 400.00K
thermal inelastic




GE-GE3BI4O12_SG220_BISMUTHGERMANATE @ 400.00K
thermal inelastic




GE-GE3BI4O12_SG220_BISMUTHGERMANATE @ 400.00K
thermal inelastic for e= 1.012E-09 MeV




GE-GE3BI4O12_SG220_BISMUTHGERMANATE @ 400.00K
thermal inelastic for e= 1.417E-08 MeV



GE-GE3BI4O12_SG220_BISMUTHGERMANATE @ 400.00K
thermal inelastic for e= 9.000E-08 MeV



GE-GE3BI4O12_SG220_BISMUTHGERMANATE @ 400.00K
thermal inelastic for e= 5.033E-07 MeV



GE-GE3BI4O12_SG220_BISMUTHGERMANATE @ 400.00K
thermal inelastic for $e = 4.070\text{E-}06$ MeV

