




AL-AL2O3_SG167_CORUNDUM @ 293.60K
Thermal cross sections




AL-AL2O3_SG167_CORUNDUM @ 293.60K
Thermal mubar




AL-AL2O3_SG167_CORUNDUM @ 293.60K
Thermal ebar




AL-AL2O3_SG167_CORUNDUM @ 293.60K
thermal inelastic




AL-AL2O3_SG167_CORUNDUM @ 293.60K
thermal inelastic




AL-AL2O3_SG167_CORUNDUM @ 293.60K
thermal inelastic




AL-AL2O3_SG167_CORUNDUM @ 293.60K
thermal inelastic




AL-AL2O3_SG167_CORUNDUM @ 293.60K
thermal inelastic for e= 1.012E-09 MeV




AL-AL2O3_SG167_CORUNDUM @ 293.60K
thermal inelastic for $e = 1.417\text{E-}08$ MeV



AL-AL2O3_SG167_CORUNDUM @ 293.60K
thermal inelastic for $e = 9.000\text{E-}08$ MeV



AL-AL2O3_SG167_CORUNDUM @ 293.60K
thermal inelastic for $e = 5.033\text{E-}07$ MeV



AL-AL2O3_SG167_CORUNDUM @ 293.60K
thermal inelastic for $e = 4.070E-06$ MeV

