




O-PB3O4\_SG135\_LEADOXIDE @ 800.00K  
Thermal cross sections




O-PB3O4\_SG135\_LEADOXIDE @ 800.00K  
Thermal mubar




O-PB3O4\_SG135\_LEADOXIDE @ 800.00K  
Thermal ebar




O-PB3O4\_SG135\_LEADOXIDE @ 800.00K  
thermal inelastic




O-PB3O4\_SG135\_LEADOXIDE @ 800.00K  
thermal inelastic




O-PB3O4\_SG135\_LEADOXIDE @ 800.00K  
thermal inelastic



O-PB3O4\_SG135\_LEADOXIDE @ 800.00K  
thermal inelastic




O-PB3O4\_SG135\_LEADOXIDE @ 800.00K  
thermal inelastic for e= 1.012E-09 MeV







O-PB3O4\_SG135\_LEADOXIDE @ 800.00K  
thermal inelastic for  $e = 1.417\text{E-}08$  MeV



O-PB3O4\_SG135\_LEADOXIDE @ 800.00K  
thermal inelastic for e= 9.000E+08 MeV



O-PB3O4\_SG135\_LEADOXIDE @ 800.00K  
thermal inelastic for e= 5.033E-07 MeV



O-PB3O4\_SG135\_LEADOXIDE @ 800.00K  
thermal inelastic for e= 4.070E-06 MeV

