



# H-LIH\_SG225\_LITHIUMHYDRIDE @ 600.00K

## Thermal cross sections




H-LIH\_SG225\_LITHIUMHYDRIDE @ 600.00K  
Thermal mubar




H-LIH\_SG225\_LITHIUMHYDRIDE @ 600.00K


Thermal ebar




H-LIH\_SG225\_LITHIUMHYDRIDE @ 600.00K  
thermal inelastic




H-LIH\_SG225\_LITHIUMHYDRIDE @ 600.00K  
thermal inelastic




H-LIH\_SG225\_LITHIUMHYDRIDE @ 600.00K  
thermal inelastic



H-LIH\_SG225\_LITHIUMHYDRIDE @ 600.00K  
thermal inelastic




H-LIH\_SG225\_LITHIUMHYDRIDE @ 600.00K  
thermal inelastic for e= 1.012E-09 MeV







H-LIH\_SG225\_LITHIUMHYDRIDE @ 600.00K  
thermal inelastic for e= 1.417E-08 MeV



H-LIH\_SG225\_LITHIUMHYDRIDE @ 600.00K  
thermal inelastic for  $e = 9.000\text{E-}08$  MeV



H-LIH\_SG225\_LITHIUMHYDRIDE @ 600.00K  
thermal inelastic for  $e = 5.033E-07$  MeV



H-LIH\_SG225\_LITHIUMHYDRIDE @ 600.00K  
thermal inelastic for  $e = 4.070E-06$  MeV

