




O-CAZRO3_SG32_CALCICIUMZIRCONATE @ 600.00K
Thermal cross sections




O-CAZRO3_SG32_CALCIUMZIRCONATE @ 600.00K
Thermal mubar




O-CAZRO3_SG32_CALCIUMZIRCONATE @ 600.00K
Thermal ebar




O-CAZRO3_SG32_CALCULATED @ 600.00K
thermal inelastic




O-CAZRO3_SG32_CALCULUMZIRCONATE @ 600.00K
thermal inelastic




O-CAZRO3_SG32_CALCULUMZIRCONATE @ 600.00K
thermal inelastic




O-CAZRO3_SG32_CALCULATED @ 600.00K
thermal inelastic




O-CAZRO3_SG32_CALCIIUMZIRCONATE @ 600.00K
thermal inelastic for e= 1.012E-09 MeV




O-CAZRO3_SG32_CALCIIUMZIRCONATE @ 600.00K
thermal inelastic for e= 1.417E-08 MeV



O-CAZRO3_SG32_CALCIIUMZIRCONATE @ 600.00K
thermal inelastic for e= 9.000E-08 MeV



O-CAZRO3_SG32_CALCULATED @ 600.00K
thermal inelastic for $e = 5.033 \times 10^{-7}$ MeV



O-CAZRO3_SG32_CALCIIUMZIRCONATE @ 600.00K
thermal inelastic for e= 4.070E-06 MeV

