




AL-MGAL2O4_SG227_MAGNESIUMALUMINATESPINEL @ 500.0
Thermal cross sections




AL-MGAL2O4_SG227_MAGNESIUMALUMINATESPINEL @ 500.0
Thermal mubar




AL-MGAL2O4_SG227_MAGNESIUMALUMINATESPINEL @ 500.0
Thermal ebar




AL-MGAL2O4_SG227_MAGNESIUMALUMINATESPINEL @ 500.0
thermal inelastic




AL-MGAL2O4_SG227_MAGNESIUMALUMINATESPINEL @ 500.0
thermal inelastic




AL-MGAL2O4_SG227_MAGNESIUMALUMINATESPINEL @ 500.0
thermal inelastic




AL-MGAL2O4_SG227_MAGNESIUMALUMINATESPINEL @ 500.0
thermal inelastic




AL-MGAL2O4_SG227_MAGNESIUMALUMINATESPINEL @ 500.0
thermal inelastic for e= 1.012E-09 MeV




AL-MGAL2O4_SG227_MAGNESIUMALUMINATESPINEL @ 500.0
thermal inelastic for e= 1.417E-08 MeV



AL-MGAL2O4_SG227_MAGNESIUMALUMINATESPINEL @ 500.0
thermal inelastic for e= 9.000E-08 MeV



AL-MGAL2O4_SG227_MAGNESIUMALUMINATESPINEL @ 500.0
thermal inelastic for $e = 5.033\text{E-}07$ MeV



AL-MGAL2O4_SG227_MAGNESIUMALUMINATESPINEL @ 500.0
thermal inelastic for e= 4.070E-06 MeV

