




BI-GE3BI4O12_SG220_BISMUTHGERMANATE @ 400.00K
Thermal cross sections




BI-GE3BI4O12_SG220_BISMUTHGERMANATE @ 400.00K
Thermal mubar




BI-GE3BI4O12_SG220_BISMUTHGERMANATE @ 400.00K
Thermal ebar




BI-GE3BI4O12_SG220_BISMUTHGERMANATE @ 400.00K
thermal inelastic




BI-GE3BI4O12_SG220_BISMUTHGERMANATE @ 400.00K
thermal inelastic




BI-GE3BI4O12_SG220_BISMUTHGERMANATE @ 400.00K
thermal inelastic




BI-GE3BI4O12_SG220_BISMUTHGERMANATE @ 400.00K
thermal inelastic




BI-GE3BI4O12_SG220_BISMUTHGERMANATE @ 400.00K
thermal inelastic for $e = 1.012\text{E-}09$ MeV




BI-GE3BI4O12_SG220_BISMUTHGERMANATE @ 400.00K
thermal inelastic for e= 1.417E-08 MeV



BI-GE3BI4O12_SG220_BISMUTHGERMANATE @ 400.00K
thermal inelastic for $e = 9.000\text{E-}08$ MeV



BI-GE3BI4O12_SG220_BISMUTHGERMANATE @ 400.00K
thermal inelastic for e= 5.033E-07 MeV



BI-GE3BI4O12_SG220_BISMUTHGERMANATE @ 400.00K
thermal inelastic for e= 4.070E-06 MeV

