



CL-NACL_SG225_SODIUMCHLORIDE @ 77.00K
Thermal cross sections




CL-NACL_SG225_SODIUMCHLORIDE @ 77.00K

Thermal mubar




CL-NACL_SG225_SODIUMCHLORIDE @ 77.00K


Thermal ebar




CL-NACL_SG225_SODIUMCHLORIDE @ 77.00K
thermal inelastic




CL-NACL_SG225_SODIUMCHLORIDE @ 77.00K
thermal inelastic




CL-NACL_SG225_SODIUMCHLORIDE @ 77.00K
thermal inelastic




CL-NACL_SG225_SODIUMCHLORIDE @ 77.00K
thermal inelastic




CL-NACL_SG225_SODIUMCHLORIDE @ 77.00K
thermal inelastic for e= 1.012E-09 MeV




CL-NACL_SG225_SODIUMCHLORIDE @ 77.00K
thermal inelastic for e= 1.417E-08 MeV



CL-NACL_SG225_SODIUMCHLORIDE @ 77.00K
thermal inelastic for e= 9.000E-08 MeV



CL-NACL_SG225_SODIUMCHLORIDE @ 77.00K
thermal inelastic for e= 5.033E-07 MeV



CL-NACL_SG225_SODIUMCHLORIDE @ 77.00K
thermal inelastic for e= 4.070E-06 MeV

