




O-ZRSIO4_SG141_ZIRCONIUMORTHOSILICATE @ 77.00K
Thermal cross sections




O-ZRSiO4_SG141_ZIRCONIUMORTHOSILICATE @ 77.00K
Thermal mubar




O-ZRSIO4_SG141_ZIRCONIUMORTHOSILICATE @ 77.00K
Thermal ebar




O-ZRSIO4_SG141_ZIRCONIUMORTHOSILICATE @ 77.00K
thermal inelastic




O-ZRSIO4_SG141_ZIRCONIUMORTHOSILICATE @ 77.00K
thermal inelastic




O-ZRSIO4_SG141_ZIRCONIUMORTHOSILICATE @ 77.00K
thermal inelastic




O-ZRSIO4_SG141_ZIRCONIUMORTHOSILICATE @ 77.00K
thermal inelastic




O-ZRSIO4_SG141_ZIRCONIUMORTHOSILICATE @ 77.00K
thermal inelastic for $e = 1.012E-09$ MeV




O-ZRSIO4_SG141_ZIRCONIUMORTHOSILICATE @ 77.00K
thermal inelastic for $e = 1.417\text{E-}08$ MeV



O-ZRSIO4_SG141_ZIRCONIUMORTHOSILICATE @ 77.00K
thermal inelastic for $e = 9.000E-08$ MeV



O-ZRSIO4_SG141_ZIRCONIUMORTHOSILICATE @ 77.00K
thermal inelastic for e= 5.033E-07 MeV



O-ZRSIO4_SG141_ZIRCONIUMORTHOSILICATE @ 77.00K
thermal inelastic for e= 4.070E-06 MeV

