




MG-MG2SIO4_SG62_MAGNESIUMSILICATE @ 400.00K
Thermal cross sections




MG-MG2SIO4_SG62_MAGNESIUMSILICATE @ 400.00K
Thermal mubar




MG-MG2SIO4_SG62_MAGNESIUMSILICATE @ 400.00K
Thermal ebar




MG-MG2SIO4_SG62_MAGNESIUMSILICATE @ 400.00K
thermal inelastic




MG-MG2SIO4_SG62_MAGNESIUMSILICATE @ 400.00K
thermal inelastic




MG-MG2SIO4_SG62_MAGNESIUMSILICATE @ 400.00K
thermal inelastic




MG-MG2SIO4_SG62_MAGNESIUMSILICATE @ 400.00K
thermal inelastic




MG-MG2SIO4_SG62_MAGNESIUMSILICATE @ 400.00K
thermal inelastic for e= 1.012E-09 MeV




MG-MG2SIO4_SG62_MAGNESIUMSILICATE @ 400.00K
thermal inelastic for e= 1.417E-08 MeV



MG-MG2SIO4_SG62_MAGNESIUMSILICATE @ 400.00K
thermal inelastic for e= 9.000E-08 MeV



MG-MG2SIO4_SG62_MAGNESIUMSILICATE @ 400.00K
thermal inelastic for e= 5.033E-07 MeV



MG-MG2SIO4_SG62_MAGNESIUMSILICATE @ 400.00K
thermal inelastic for e= 4.070E-06 MeV

