




Y-Y2O3_SG206_YTTRIUMOXIDE @ 293.60K
Thermal cross sections




Y-Y₂O₃_SG206_YTTRIUMOXIDE @ 293.60K
Thermal mubar




Y-Y₂O₃_SG206_YTTRIUMOXIDE @ 293.60K
Thermal ebar




Y-Y2O3_SG206_YTTRIUMOXIDE @ 293.60K
thermal inelastic




Y-Y₂O₃_SG206_YTTRIUMOXIDE @ 293.60K
thermal inelastic




Y-Y₂O₃_SG206_YTTRIUMOXIDE @ 293.60K
thermal inelastic




Y-Y2O3_SG206_YTTRIUMOXIDE @ 293.60K
thermal inelastic




Y-Y2O3_SG206_YTTRIUMOXIDE @ 293.60K
thermal inelastic for e= 1.012E-09 MeV




Y-Y2O3_SG206_YTTRIUMOXIDE @ 293.60K
thermal inelastic for e= 1.417E-08 MeV



Y-Y2O3_SG206_YTTRIUMOXIDE @ 293.60K
thermal inelastic for e= 9.000E-08 MeV



Y-Y₂O₃_SG206_YTTRIUMOXIDE @ 293.60K
thermal inelastic for $e = 5.033 \times 10^{-7}$ MeV



Y-Y2O3_SG206_YTTRIUMOXIDE @ 293.60K
thermal inelastic for e= 4.070E-06 MeV

