




AL-AL2O3_SG167_CORUNDUM @ 200.00K
Thermal cross sections




AL-AL2O3_SG167_CORUNDUM @ 200.00K
Thermal mubar




AL-AL2O3_SG167_CORUNDUM @ 200.00K
Thermal ebar




AL-AL2O3_SG167_CORUNDUM @ 200.00K
thermal inelastic




AL-AL₂O₃_SG167_CORUNDUM @ 200.00K
thermal inelastic




AL-AL2O3_SG167_CORUNDUM @ 200.00K
thermal inelastic




AL-AL2O3_SG167_CORUNDUM @ 200.00K
thermal inelastic




AL-AL2O3_SG167_CORUNDUM @ 200.00K
thermal inelastic for e= 1.012E-09 MeV




AL-AL2O3_SG167_CORUNDUM @ 200.00K
thermal inelastic for $e = 1.417\text{E-}08$ MeV



AL-AL2O3_SG167_CORUNDUM @ 200.00K
thermal inelastic for e= 9.000E-08 MeV



AL-AL2O3_SG167_CORUNDUM @ 200.00K
thermal inelastic for $e = 5.033\text{E-}07$ MeV



AL-AL2O3_SG167_CORUNDUM @ 200.00K
thermal inelastic for e= 4.070E-06 MeV

