




Y-YALO3\_SG62\_YTTRIUMORTHIALUMINATE @ 2000.00K  
Thermal cross sections




Y-YALO3\_SG62\_YTTRIUMORTHIALUMINATE @ 2000.00K  
Thermal mubar




Y-YALO3\_SG62\_YTTRIUMORTHIALUMINATE @ 2000.00K  
Thermal ebar




Y-YALO3\_SG62\_YTTRIUMORTHIALUMINATE @ 2000.00K  
thermal inelastic




Y-YALO3\_SG62\_YTTRIUMORTHIALUMINATE @ 2000.00K  
thermal inelastic




Y-YALO3\_SG62\_YTTRIUMORTHIALUMINATE @ 2000.00K  
thermal inelastic



Y-YALO3\_SG62\_YTTRIUMORTHIALUMINATE @ 2000.00K  
thermal inelastic




Y-YALO3\_SG62\_YTTRIUMORTHOSALUMINATE @ 2000.00K  
thermal inelastic for e= 1.012E-09 MeV







Y-YALO3\_SG62\_YTTRIUMORTHIALUMINATE @ 2000.00K  
thermal inelastic for e= 1.417E-08 MeV



Y-YALO3\_SG62\_YTTRIUMORTHIALUMINATE @ 2000.00K  
thermal inelastic for e= 9.000E-08 MeV



Y-YALO3\_SG62\_YTTRIUMORTHALUMINATE @ 2000.00K  
thermal inelastic for e= 5.033E-07 MeV



Y-YALO3\_SG62\_YTTRIUMORTHOSALUMINATE @ 2000.00K  
thermal inelastic for e= 4.070E-06 MeV

