




O-YALO3_SG62_YTTRIUMORTHIALUMINATE @ 200.00K
Thermal cross sections




O-YALO3_SG62_YTTRIUMORTHIALUMINATE @ 200.00K
Thermal mubar




O-YALO3_SG62_YTTRIUMMORTHOALUMINATE @ 200.00K
Thermal ebar




O-YALO3_SG62_YTTRIUMORTHIALUMINATE @ 200.00K
thermal inelastic




O-YALO3_SG62_YTTRIUMORTHIALUMINATE @ 200.00K
thermal inelastic




O-YALO3_SG62_YTTRIUMORTHIALUMINATE @ 200.00K
thermal inelastic




O-YALO3_SG62_YTTRIUMORTHIALUMINATE @ 200.00K
thermal inelastic




O-YALO3_SG62_YTTRIUMORTHIALUMINATE @ 200.00K
thermal inelastic for e= 1.012E-09 MeV




O-YALO3_SG62_YTTRIUMORTHIALUMINATE @ 200.00K
thermal inelastic for $e = 1.417\text{E-}08$ MeV



O-YALO3_SG62_YTTRIUMORTHIALUMINATE @ 200.00K
thermal inelastic for $e = 9.000\text{E-}08$ MeV



O-YALO3_SG62_YTTRIUMORTHOOALUMINATE @ 200.00K
thermal inelastic for $e = 5.033E-07$ MeV



O-YALO3_SG62_YTTRIUMORTHOOALUMINATE @ 200.00K
thermal inelastic for e= 4.070E-06 MeV

